

Forkullet træ

Vores forkullede træprodukter er fremstillet med en unik metode - vertikal forkulningsteknologi inspireret af den originale japanske metode. Vores forbedrede proces muliggør dybere forkulning, hvilket resulterer i et produkt med forbedret tekstur og visuel appel, i modsætning til andre producenter, der bruger gasbrændere og vandrette forkulningsmetoder. Vores miljøvenlige tilgang udnytter selve brændeforbrændingsprocessen. Denne præcision og håndværk resulterer i mere holdbart og visuelt tydeligt forkullet træ. Det dybere forkullede lag, sammen med den øgede tekstur, forbedrer vejrbestandighed og sikrer en længerevarende visuel effekt.



Restaurant Sataman Viilu, Jyväskylä, Finland ©
Anders Portman/Martin Sommerschild
Kuvatoimisto Kuvio Oy, 2024.

Nøglefunktioner:

- Unik vertikal forkulningsteknologi for forbedret tekstur og dybde
- Intensiveret forkulningsproces for forbedret vejrbestandighed
- Øget holdbarhed og visuelt særpræg
- Lavet af de bedste træsorter af høj kvalitet
- Særpræget og visuelt tiltalende udseende
- Børstet overflade afslører et karakteristisk og veldefineret mønster
- Miljøvenligt og bæredygtigt

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
Profil	TGV, TGU, Z-profiler, Høvlede brædder
Standardlængder	Forespørg
Brandhæmmende klasse	D-s2, d0*
Afslutning	• Dybt forkullet, dækket med en beskyttende forsegler (300 g/m2) • Børstet + olieret (sort, mørkegrå, lysegrå, valnød, farveløs)

Bemærk venligst, at disse værdier er gennemsnitlige og kan variere.

* Hvis der kræves en højere brandklasse til beklædningsbrædderne, bruger vi HOLZ PROF® brandhæmmende middel. HOLZ PROF® er certificeret i henhold til EU-klassificeringsstandarden EN 13501-1 (EN ISO 11925-2 og EN 13823). Når træet er behandlet med HOLZ PROF®, har det en brandklasse på B-s1, d0.

Montering

Installationen skal udføres omhyggeligt for at undgå skader på kullaget. Vi anbefaler, at du bruger rustfri stålskruer (A4).

Holdbarhed

Vores træ er fra naturen meget holdbart, når det bruges over jorden, og det kan holde i mindst 25 år uden yderligere beskyttelse, når det bruges til beklædning. Forkulning giver yderligere beskyttelse og forlænger træets levetid. Med korrekt montering og vedligeholdelse, forlænges beklædningens levetid yderligere.

Vedligeholdelse

• Naturlige forandringer:

Overfladen kan gradvist løsne sig over tid. Denne proces sker dog langsomt, og det visuelle udseende af beklædningen kan vedligeholdes. Alternativ kan du lade den være som den er, eller overveje at genbehandle overfladen med en beskyttende forsegler.

• Efterbehandling:

Hvis du foretrækker at bevare udseendet af den forkullede overflade, kan du påføre en beskyttende forsegler igen ved brug af en pensel eller sprøjte. Vedligeholdelsesintervallet for overmaling afhænger af forskellige faktorer og bør vurderes fra sag til sag.

• Naturlig ældning:

Du kan lade beklædningen være uvedligeholdt, så træet ældes naturligt. Denne mulighed vil resultere i et karakteristisk udseende, der afspejler træets naturlige aldringsproces.



FORKULLET TRÆ + BØRSTET OG OLIERET

• Naturlige forandringer: Vores børstede og olierede profiler kan opleve naturlige ændringer over tid, nøjagtig ligesom alle andre beklædningsmaterialer. Længerevarende eksponering for forskellige vejrforhold og sollys kan dog gradvist falme farven.

• Efterbehandling: Du kan efterbehandle beklædningen med jævne mellemrum for at bevare dens udseende og holde den frisk.

Hyppigheden af efterbehandlingen skal vurderes fra sag til sag under hensyntagen til vejrforhold og andre faktorer. Det er normalt tilstrækkeligt at genbehandle beklædningen hvert 5.-10. år.

• Naturlig ældning: Alternativt kan du lade beklædningen være uvedligeholdt, så træet kan ældes naturligt over tid. Denne mulighed vil skabe et unikt og forvitret udseende.

